

Bevestiging van de geldigheid

Het versterkte lasserskwalificatiecertificaten is geldig voor een periode van twee jaar, onder voorwaarde dat de lascoördinator of het leidinggevend personeel van werkgever kan bevestigen dat de lasser binnen het oorspronkelijke werkgebied heeft gewerkt. Dit moet elke zes maanden worden bevestigd.

Verlenging van de kwalificatie

Lasserskwalificatiecertificaten volgens deze norm kunnen elke twee jaar door een keurmeester/keuringsinstantie worden verlengd.

Voordat verlenging van het certificaat plaatsvindt, moet aan 'bevestiging van de geldigheid' worden voldaan en moet ook aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- a) Alle documenten en bewijzen die worden gebruikt om de verlening te ondersteunen zijn te herleiden tot de lasser en verschaffen de identiteit van de WSP(-sen) die in de productie zijn gebruikt.
- b) Bewijzen die worden gebruikt om de verlening te ondersteunen moeten afkomstig zijn van niet-destructief onderzoek (radiografisch onderzoek of ultrasoon onderzoek), of van de destructief onderzoek (breek- of buigproeven) uitgevoerd op twee lassen gedurende de voorgaande zes maanden. Bewijzen voor verlening moeten minimaal twee jaar worden bewaard.
- c) De lassen moeten voldoende aan de aanvaardbaarheidseisen voor onvolkomenheden zoals vastlegging in hoofdstuk 7.
- d) De beproevingsresultaten zoals bedoeld onder punt b) moeten aantonen dat de lasser met inachtneming van de oorspronkelijke lasomstandigheden heeft gewerkt, met uitzondering van de dikte en de uitwendige pijpmiddellijn.

Opmerking; zie tabel D deze geeft voorbeelden voor parameters die te bevestigen en naspeurbaar behoren te zijn.

Tabel D – Parameters die voor verlening te bevestigen en naspeurbaar behoren te zijn.

Parameters	Te bevestigen
lasproces(es)	X
soort product (pijp, plaat, aftrekking)	X
soort las	X
materiaalgroep	X
lastoevoegmateriaal (aanduiding)	X
materiaaldikte ^a	X
uitwendige pijpmiddellijn ^b	X
laspositie	X
lasdetails	X
^a De dikte van variëren, vooropgesteld dat zij binnen het oorspronkelijke geldigheidsgebied ligt.	
^b Uitwendige pijpmiddellijn kan ± 50 % afwijken van die van het oorspronkelijke proefstuk.	